FİXA® POOL FLEX

Fliesenkleber für Pools und Nassbereiche



Original-Produktbild gemäß hochgeladener Vorlage

BESCHREIBUNG

Zementbasierter, einkomponentiger, polymervergüteter, S1-klassifizierter, sehr flexibler und leistungsstarker Pulverkleber mit verringertem Abrutschen und langer Verarbeitungszeit.

KLASSIFIZIERUNG / PRODUKTDATEN

Entspricht EN 12004-1, Klasse C2 TE S1.
Produktcode: 11125
ÇŞB Material-Nr.: 10.300.2204
Ehem. Bayındırlık Poz-Nr.: 04.380/008

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Aussehen	Grauer, feiner Pulverkleber
Pulverdichte	~ 1,45 kg/l
Wasserzugabe	6 - 6,5 l Wasser / 25 kg Pulver
Reifezeit	5 - 10 Minuten
Topfzeit	2,5 - 3 Stunden
Verlängerte offene Zeit / Haftzugfestigkeit	mind. 30 Minuten danach ≥ 0,5 N/mm² (EN 1346)
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Haftzugfestigkeit	≥ 1 N/mm² nach 28 Tagen (EN 1348)
Abrutschen	≤ 0,5 mm (EN 1308)
Begehbarkeit	nach ca. 24 Stunden
Gebrauchstemperatur	-30 °C bis +80 °C

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für Innen- und Außenbereiche.
- Für horizontale und vertikale Flächen.
- Für Schwimmbäder, Wasserbehälter, Saunen, Hamams und andere Nassbereiche.
- Zum Verlegen von Keramik- und Glasmosaikbelägen auf Beton, Putz und Estrich.

VORTEILE

- Wasser- und frostbeständig.
- Flexibel und mit starker Haftung.
- Lange Verarbeitungszeit; spart Zeit und Arbeitsaufwand.
- Ermöglicht längeres Ausrichten der verklebten Platten.
- Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen.
- Hohe Standfestigkeit; kein Abrutschen bei Wandflächen.

VERBRAUCH

ca. 3,5 - 4 kg/m²

VERPACKUNG UND LAGERUNG

- 25-kg-Kraftpapiersäcke.
- In trockener Umgebung und ungeöffneter Originalverpackung bis zu 12 Monate lagerfähig.
- Maximal 10 Lagen auf Palette stapeln.

Estata Mim. ve Müh. Hizm. Ltd. Sti.
GSM (Mobil)/WhatsApp/Telegram: +90 533 930 98 43 | Tel.: +90 216 606 2435
www.estata.com.tr | www.estata-bau.com | export@estata-bau.com

FİXA® POOL FLEX - Verarbeitungshinweise

Fliesenkleber für Pools und Nassbereiche

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

• Der Untergrund muss ausreichend erhärtet und tragfähig sein.
• Staub, Öl, Teer, Bitumen, Farbe, Silikon, Trennmittel, Reinigungsmittel und Schalöle entfernen.
• Unebenheiten je nach Tiefe und Beschaffenheit 24 Stunden vorher mit geeignetem FİXA-Reparaturmörtel ausgleichen.
• Untergrund vornässen und feucht halten. Stark saugende Untergründe vorab grundieren.
• Für eine zuverlässige Abdichtung vor der Verklebung eine geeignete FİXA-Abdichtung wie POLYMERA, AQUACEMENT oder AQUAFİX einsetzen.
• Ecken und Anschlussbereiche ausbilden; Abdichtungsmörtel bei Bedarf mit Gewebe verstärken.

ANMISCHEN

• 25 kg FİXA Pool- und Nassbereich-Klebemörtel in ca. 6 - 6,5 l sauberes Wasser einstreuen.
• Mit einem langsam laufenden Rührwerk klumpenfrei mischen.
• 5 - 10 Minuten reifen lassen und nochmals 1 - 2 Minuten aufrühren.
• Angemischten Mörtel innerhalb von 2,5 - 3 Stunden verarbeiten.

VERARBEITUNG

• Den Klebemörtel zunächst kräftig als Kontaktschicht auf den Untergrund aufziehen.
• Anschließend mit einer zur Fliesengröße passenden Zahnkelle durchkämmen.
• Bei Wandflächen unten beginnen; bei Bodenflächen Dehnfugen nicht überkleben.
• Mindestens 80 % Kontaktfläche auf der Rückseite der Keramik sicherstellen.
• Bei großformatigen Fliesen das Buttering-Floating-Verfahren anwenden.
• Fliesen mit einem Gummihammer sorgfältig eindrücken und ausrichten.
• Fugenbreite passend zum Format wählen und mit geeignetem FİXA-Fugenmaterial verfugen.

ZU BEACHTEN

• Nicht unter +5 °C und nicht über +35 °C verarbeiten.
• Anmachwassermenge einhalten; kein überschüssiges Wasser zugeben.
• Nicht auf gefrorenen Flächen, bei Frostgefahr innerhalb von 24 Stunden sowie bei direkter Sonne oder starkem Wind verarbeiten.
• Bereits angesteiften Mörtel nicht mit Wasser oder Pulver nachmischen.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Wie bei allen chemischen Produkten Kontakt mit Lebensmitteln, Haut, Augen und Mund vermeiden. Bei der Verarbeitung geeignete Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Maske tragen. Bei Verschlucken ärztlichen Rat einholen. Bei Hautkontakt mit reichlich Wasser abwaschen. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

HINWEIS

Die angegebenen technischen Werte wurden bei 23 ± 2 °C und 50 ± 5 % relativer Luftfeuchtigkeit ermittelt. Je nach Umgebungsbedingungen können die Werte abweichen. Hohe Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die angegebenen Zeiten. Vor der Anwendung ist die Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck durch den Anwender zu prüfen.

Estata Mim. ve Müh. Hizm. Ltd. Sti.
GSM (Mobil)/WhatsApp/Telegram: +90 533 930 98 43 | Tel.: +90 216 606 2435
www.estata.com.tr | www.estata-bau.com | export@estata-bau.com